

## AERO Schlusslack 50 610 glänzend 50 611 matt 50 612 soft-touch

### Produktbezeichnung:

- AERO Schlusslack glänzend / matt / soft-touch.

### Enthält:

- Polyurethan-/Polyacrylat-Dispersion, Wasser. 50611 und 50612 enthalten zusätzliche Additive wie z.B. Mattierungsmittel.

### Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlusslacke für Arbeiten mit AERO COLOR® Professional.

### Eigenschaften:

- glänzend (50610) / matt (50611) / soft-touch-Haptik (50612)
- farblos und transparent
- flexibel
- kratzfest
- licht- und alterungsbeständig.

### Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- AERO Schlusslack glänzend / matt / soft-touch ist wassermischbar, trocknet aber wasserunlöslich auf (Aushärtung: 48 Stunden).
- Erste Schlusslackschicht möglichst dünn/„trocken“ auftragen. Nach einer ausreichenden Abluftzeit von ca. 10 Minuten die zweite Schicht satter/„nass“ auftragen, so dass ein geschlossener Film entsteht.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser und/oder AERO CLEAN RAPID 50606 reinigen.
- Optimale Ergebnisse bei der Spritzapplikation lassen sich bei einer Verarbeitungstemperatur vom 15 bis 30 °C, 2 bar Luftdruck und einer Düsendgröße ab 0,3 mm erzielen.
- Das Produkt sollte nicht unter 10 °C Objekt- und Raumtemperatur angewendet werden.
- Gebinde direkt nach Gebrauch verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) oder [www.aerocolor.de](http://www.aerocolor.de).

DrK/01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·  
Tel.: +49-211-2509-0 · [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) · [info@schmincke.de](mailto:info@schmincke.de)

